

DECOS

RIVEDIL TERRA NOSTRA STUCCOLAASTIN ASENNUSOHJE SPATULATO

TUOTEKUVAUS

Terra Nostra on klassinen pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Spatulato tekniikalla syntyy arvokasta stuccopintaa.

POHJA JA ESIKÄSITTELYT

Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään ensin Decor Fondo primerilla. Tarvittaessa primerointi tehdään kaksi kertaa. Litralta Decor Fondo primeria käsittelee n.10-12 m² sileää pintaa. Avaa primer astia ja sekoita n. 5 - 10% vettä ja huolellisesti. Primeri on väriltään valkoinen. Levitä Decor Fondo primer penselillä tai telalla. Anna kuivua 12-24h. Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly.

SISUSTUSMAALIN SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN

Sekoita ensin huolellisesti valmis stuccolaasti sen jälkeen sekoita väripasta huolellisesti ennen kuin sekoitat sen stuccolaastiin. Stuccolaasti on vesiohenteinen. Tarkista että väripastan määrä on oikea suhteessa haluttuun värisävyyteen. Suosittelemme aina mallipalan tekoa halutusta värisävystä.

SISUSTUSMAALIN LEVITTÄMINEN

1. KERROKSEN LEVITYS

Levitä ensimmäinen ohut kerros stuccolaastia stuccolastalla. Anna pinnan kuivua kokonaan. Tee tarvittaessa välihionta hienolla (180-240) hiekkapaperilla. Huolehdi pölynpoistosta.

2. KERROKSEN LEVITYS JA KIILOTUS

Levitä toinen kerros lastalla kevyesti painamalla. Noin 30 minuutin jälkeen tiivistä pinta lastalla painaen kiiltäväksi.

PINNAN VIIMEISTELY VAHALLA

Haluttaessa pinnan voi vahata Cera D'Arte Lucidante neutraalivahalla tai värillisellä Cera D'Arte Cangiate efektivahalla. Kun pinta viimeistellään vahalla saadaan siihen lisää kiiltoa ja pintaa voidaan puhdistaa helpommin.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista.

RIITTOISUUS

4 litralla stuccolaastia käsittelee n. 10 - 12 m² (2 krs) ja 15 litralla n. 30-45 m² (2 krs).

TYÖVÄLINEET

Tela, pensseli, sekoitin ja stuccolasta.

VALMISTAJA

Rivedil Italia.

MAAHANTUOJA:

Decos Oy



Pohjustus Decor Fondo primerilla



1. kerroksen levitys stuccolastalla



2. kerroksen levitys ja kiillotus stuccolastalla



Viimeistely vahalla



Valmis stucco spatulato pinta

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.

DECOS

RIVEDIL TERRA NOSTRA STUCCOLAASTIN ASENNUSOHJE DAMASCATO

TUOTEKUVAUS

Terra Nostra stuccolaasti on pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Damascato tekniikalla syntyy varsin vähällä vaivalla eloisaa pintaa. Tee aina mallipala ennen työn aloitusta.

POHJA JA ESIKÄSITTELYT

Pohjan tulee olla sileää, kiinteää, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään ensin Decor Fondo primerilla. Tarvittaessa primerointi tehdään kaksi kertaa. Litralla Decor Fondo primeria käsittelee n.10-12 m² sileää pintaa. Avaa primer astia ja sekoita n. 5 - 10% vettä ja huolellisesti. Primeri on väriltään valkoinen. Levitä Decor Fondo primer pensselillä tai telalla. Anna kuivua 12-24h. Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly.

VÄRIN SEKOITUS

Sekoita ensin huolellisesti valmis stuccolaasti sen jälkeen sekoita väripasta huolellisesti ennen kuin sekoitat sen stuccolaastiin. Stuccolaasti on vesiohenteinen. Tarkista että väripastan määrä on oikea suhteessa haluttuun värisävyyden. Suosittelemme aina mallipalan tekoa halutusta värisävystä.

1. KERROKSEN LEVITYS TELALLA

Levitä ensimmäinen kerros stuccolaastia telalla. Anna pinnan kuivua 6-8 tuntia.

2. KERROKSEN LEVITYS JA TASOITUS

Levitä toinen kerros telalla sinne tänne ristikkäisin vedoin tai läiskinä, riippuen miten eloisan pinnan haluat. Käy läpi pinta lastalla välittömästi. Näet jäljempänä tehdyn kuvion. Anna pinnan kuivahtaa ja tiivistä sitä stuccolastalla jolloin se kiillottuu.

VIIMEISTELY EFEKTIVAHALLA

Levitä pinnalle stuccolastalla tai sienellä värillistä Cera D'Arte Cangiate vaha. Annan vahan kuivua hetken aikaa, jonka jälkeen kiillota vaha. Kuivumisaika on 6 - 12 h.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista.

TYÖVÄLINEET

Pensseli, tela, sekoitin ja stuccolasta.

RIITTOISUUS

4 litralla stuccolaastia käsittelee n. 10 - 12 m² (2 krs) ja 15 litralla n. 35 - 40 m² (2 krs).

KOOSTUMUS

Kalkki, hartsi ja pigmentit.

VALMISTAJA


Rivedil Italia.

MAAHANTUOJA:


Decos Oy



Pohjustus
Decor Fondo
primerilla



1. kerroksen
levitys telalla



2. kerroksen
levitys telalla



2. kerroksen
tasoitus
stuccolastalla



Valmista
Damascato
pintaa
hopea-
vahattuna

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.

DECOS

RIVEDIL TERRA NOSTRA STUCCOLAASTIN ASENNUSOHJE SPACCANTE

TUOTEKUVAUS:

Terra Nostra stuccolaasti on pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Kunnianhimoinen Spaccante tekniikka sopii kokeneelle kädentaitajalle. Tuloksena on antiikkisen näköinen erittäin koristeellinen aidosti halkeileva stuccolaastipinta.

POHJA JA ESIKÄSITTELY

Pohjan tulee olla sileää, kiinteää, ehjää, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään ensin Decor Fondo primerilla. Tarvittaessa primerointi tehdään kaksi kertaa. Litralta Decor Fondo primeria käsittelee n.10-12 m² sileää pintaa. Avaa primer astia ja sekoita n. 5 - 10% vettä ja huolellisesti. Primeri on väriltään valkoinen. Levitä Decor Fondo primer pensselillä tai telalla. Anna kuivua 12-24h. Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen stuccolaastin levitystä. Poista hiontapöly. Levitä huolellisesti 2 kerrosta Transparente Spaccante primeria telalla ja anna pinnan kuivua 24 tuntia.

SEKOITUS

Sekoita huolellisesti valmiiseen märkään massaan märkä pigmenttipasta. Pinnoite on vesiohenteinen. Spaccantea käytetään myös valkoista Terra Nostran perusmateriaalia pohjalla.

1. KERROKSEN LEVITYS STUCCOLASTALLA

Levitä 2 mm paksuinen tasainen kerros valkoista Terra Nostra 1 Mano stuccolaastia teräslastalla huolellisesti ja painamatta. Anna pinnan kuivua vuorokauden.

VÄLIHIONTA

Tee välihiointa hienolla (180-240) hiekkapaperilla. Huolehdi pölynpoistosta. Hio pinta hiekkapaperilla kunnes se on tasainen.

2. KERROKSEN LEVITYS STUCCOLASTALLA

Levitä pintaan ohut kerros värillistä Terra Nostra stuccolaastia, mikä osittain peittää pinnan raot ja halkeamat. Tiivistä stuccolastalla kiiltäväksi ja anna kuivua.

VIIMEISTELY EFEKTIVAHALLA

Levitä pinnalle stuccolastalla tai sienellä värillistä Cera D'Arte Cangiate vaha. Annan vahan kuivua hetken aikaa, jonka jälkeen kiillota vaha. Kuivumisaika on 6 - 12 h.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista.

TYÖVÄLINEET

Pensseli, tela, sekoitin ja stuccolasta.

RIITTOISUUS

4 litralta valkoista Terra Nostra 1 Mano stuccolaastia käsittelee n. 5-8 m² (2 krs) ja 15 litralta 20 -25 m² (2 krs). 4 litralta värillistä Terra Nostra stuccolaastia käsittelee n.15 -20 m² (2 krs) ja 15 litralta n. 70 -80 m² (2 krs).

VALMISTAJA

Rivedil Italia.

MAAHANTUOJA:

Decos Oy




1. Pohjustus Décor Fondo primerilla




2. pohjustus Spaccante-primerilla



1. kerroksen levitys stuccolastalla




Välihiointa



2. kerroksen levitys stuccolastalla



Viimeistely efektivaalla



Valmista Spaccante pintaa hopeavahattuna

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.

Viljelystie 15 B
01840 Klaukkala

Puh. 09 853 1941
www.decos.fi