



## Deco-Cire Mikrosementin hoito-ohje

Deco-Cire käyttö oletama on vuosia. Kauniin ja toimivan pinnan edellytys on puhtaanapito ja stabiilit, tarkistetut pohjat sekä osaava, koulutettu asentaja.

**Tärkeätä:** Noudata siivousohjeita, käytä oikeita välineitä ja puhdistusaineita. Puhdistusaineet ylläpitävät pinnan tiiviyyttä, kestävyyttä, suojaavat mikrobeilta ja ylläpitävät tuotteen kauneutta.

### Asennuksen jälkeen:

Lakattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa 28 vuorokauden kuluttua lakkauksesta. Sitä ennen mekaanista rasitusta on vältettävä. Jos tilassa tehdään vielä muita rakennustöitä, kolmen päivän kuluttua lakkauksesta pinta voidaan suojata sileällä suojapaperilla ja sen päälle voidaan laittaa tarvittaessa suojalevy. Ensimmäisten kolmen päivän aikana ei pinnalle saa päästää kosteutta, vettä tai edes tippoja.

7 päivää lakkauksen jälkeen voidaan käyttää suojalevyä ilman suojapaperia. On erittäin tärkeätä, ettei 28 päivän aikana pinnalle pääse maalia tai muita nesteitä, jotka voivat reagoida lakan kanssa. Jos pintaan tulee likaa, puhdistu se vedellä. Pidä huolta, että pinnalle ei jää vettä tai kosteutta puhdistuksen yhteydessä. Älä käytä tikkaita ilman suojausta tai tikkaiden jalkojen pehmusteita. Vältä iskuja ja esineiden tai työkalujen putoamista pinnoitteelle.

Neljän päivän kuluttua voidaan ottaa suihku käyttöön. Lattialämmityksen kytkentä päälle 14 vuorokautta asentamisesta: Nosta lämpötilaa 2°C / vrk. Maksimi suosituslämpötila on 26°C.

### Summa summarum lakkauksen jälkeen:

- 3 vrk:a suojattuna kevyesti suojapaperilla
- 4 vrk:den jälkeen voi ottaa suihkun käyttöön
- 3 vrk:den jälkeen, remontin jatkuessa, suojaus kovalevyillä tms. suojapaperin päälle
- 7 vrk:den jälkeen, remontin jatkuessa, suojaus vain kovalevyillä
- Suojauksien poistamisen jälkeen lattialämmitys kytketään päälle porrastettuna. Suositus +2 astetta / vuorokausi. (Älä kytke lattialämmitystä päälle ennen suojauksien poistamista).
- 28 vrk:a lopullinen kovettuminen.



## Huolto- ja hoito- ohjeet:

### Puhdistus:

Mikrosementtipinta on helppo puhdistaa harjalla, imurilla, pyyhkiä nukkaamattomalla liinalla. Pesussa käytetään Deco Cleaner ja Wax Care pesuaineita/ mikrokuitumoppia.

Voimakkaasti värjäävät tuotteet (hivsväri, punaviini) ja happamat (etikka, sitruuna) tulee pyyhkiä välittömästi pois (viimeistään tunnin aikana). Nämä voivat imeytyä lakan lävitse.

Mikrosementin kanssa ei saa käyttää voimakkaita liuottimia, suolahappoa tai vastaavia happamia, syövyttäviä, tuotteita. Mikrosementtiä ei saa puhdistaa rajusti hankaamalla, esimerkiksi teräsvillalla.

Mikäli vahinko on tapahtunut, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojaan. Tilanne on korjaavissa.

### Mikrosementin pitkäikäisyyden edellytykset märkätilassa:

Kylpyhuoneen kaivojen säännöllinen puhdistus: Lattiakaivot tulee puhdistaa säännöllisesti siten että käyttövesi pääsee virtaamaan kaivoon vapaasti, eikä jää seisomaan mikrosementin päälle. Eco Star lakattu mikrosementti ei ole tarkoitettu seisovaan vesirasitukseen. Deco-Cire Eco Star-lakka sietää maksimissaan 24 tuntia seisovaa vettä. Jos vahinko on sattunut, Eco Star -lakka on hengittävä, se kuivuu n. 8 tunnissa.

### Anna mikrosementin hengittää märkätilassa:

Märkätilan lattialle jätetty kiulu, vaatteet, kukkapurkit tai vastaavien alle voi kerääntyä seisovaa vettä. Näiden alle voi muodostua värimuunnos, joka haihtuu pois parissa vuorokaudessa.

### Ilmanvaihto ja lattialämmitys:

Märkätiloissa on aina huolehdtiava riittävästä ilmastoinnista ja lämmityksestä, jotta pinnat kuivuvat käytön jälkeen. Jos lattiassa on lattialämmitys, se tulee olla käytössä kosteuden poistamiseksi. Koneellinen ilmanvaihto suihkun, saunomisen aikana ja 15 minuuttia sen jälkeen maksimi teholla on hyvän ilmanvaihdon edellytys. Muista tarkistaa myös ilmanvaihto ”räppänä” samalla, kun tarkistat lattiakaivon.

Mikrosementti keittiö- tai muu työskentelytaso: Jos Deco-Cire on käyttetty keittiön työtasossa, tulee huomioida, ettei pinnalle suositella laskea kuumia kattiloita, eikä sen päällä leikata elintarvikkeita tms. Käytä aina leikkuualustaa tai erillissuojaa. Värjäävät elintarvikkeet, kuten punajuuri, punaviini ym. tulee puhdistaa pinnalta tunnin sisällä. Huomioi samat asiat mitä huomioit puutasoilla.



## **Suosittelvat puhdistusmenetelmät:**

Pehmeä mikrokuitumoppi, mikrokuituliina, imuri, kodin höyryimuri keskilämmöllä (<50 astetta)

Pehmeät ikkunapesimet

Puhdas vesi

Neutraali keraamisten laattojen puhdistusaine, Tolu tms.

Ihme- / taikasieni (pinttymiin tai muihin värjäytyymiin)

Saumoihin suositellaan Nano Shield.

## **Ennakoivat suojaukset / asiat mekaaniselle rasitukselle:**

Vaikka mikrosementtipinta on kestävä, on suositus käyttää aina huonekaluissa huopatassuja. Huonekalujen siirtäminen tulee suorittaa nostamalla. Ei vetämällä / työntämällä.

Konttorituolien alle tulee laittaa kova muovimatto.

Mekaanisen naarmuuntumisen välttämiseksi, on eteismattojen käyttö suotava. (Suositus molemmien puolen ulko-ovea).

## **Huomioitavaa.**

Jos materiaalin pinnassa tapahtuu muutoksia, mm. vedenpitävyys heikkenee rikkoutuneen lakan vuoksi (näkyä esim. pinnan tummumisena sen kastuessa), pyydämme välittömästi ottamaan yhteyttä asentajaan, jotta pinta voidaan uudelleen suojakäsitellä, eikä kosteus tai lika ehdi aiheuttamaan suurempia vahinkoja.