

TUOTE DRY-PAINT

- Tuotekuvaus:** Tierrafino DRY-PAINT on luonnonmukainen savipohjainen koristemaaliksi, joka on tarkoitettu seinille ja katoille sisätiloihin. Se toimitetaan hienojakoisena jauheena, mikä sekoitetaan ensin veden kanssa helppo- ja monikäyttöiseksi maaliksi.
- Koostumus:** Savi, tärkkelys ja vedenpehmentäjä.
- Pakkauskoost:** Saatavilla 2 kg ja 8 kg pusseissa.
- Menekki:** Noin 85 g/m² kerrosta kohden. Useimmissa tapauksissa kaksi kerrosta riittää (noin 170 g/m²). Menekki on suurempi karkeilla ja kirkasvärisillä pinnoilla. Normaalisti maali peittää 12 m²/kg yhdellä kerroksella. Tummiin pinnoille levitetään kaksi kerrosta. Jauhe sekoitetaan suhteessa 1 kg jauhetta 1,5 litraan vettä.
- Varastointi:** Säilytetään kuivassa ja viileässä, ei saa jäätymä.
- Käyttöaika** Tierrafino DRY-PAINT säilyy 3 vuotta, kun se säilytetään kuivassa paikassa alkuperäisessä pakkauksessa.
- Värit:** Perusmateriaali on valkoinen. Huomio, että käytettäessä maapigmentejä syntyy pieniä vaihteluja värisävyihin valmistuserien mukaan. Väripasta sekoitetaan valmiiseen maaliseokseen.

KÄYTTÖKOhteet

Savimaalia voidaan käyttää kaikille sopiville seinämaalien alustoille. Savimaali sopii maalattaville alustoille kuten Base-, savi-, kalkki-, kipsi- ja betonilaastit, kipsilevyt tms.

OMINAISUUDET

- Tee-se-itse maalareiden ja ammattilaisten käyttöön
- Hyvin hienojakoinen ja puhdas mineraalimaali
- Hyvin peittävä kuivuttuaan
- Hyvin kiinnittyvä
- Orgaaniset ja ei-orgaaniset pigmentit liukenevat hyvin
- Antistaattinen ja kosteutta läpäisevä pinta
- Värit säilyttävä matta pinta
- Ei sisällä titaniumoksidia

ASENNUS

- Olosuhteet:** Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin 5°C.
- Alustat:** Jatkuvasti kuiva, imevä ja pölytön ja rasvaton. Esivalmistele sileät, tarttumattomat ja moniväriset pinnat ensin Tierrafino Contact Fine primerilla.
Levitä ensin Tierrafino Fix, jos alusta on hyvin imukykyinen. Mikäli olet allerginen säilöntäaineille levitä ensin ylimääräinen kerros DRY-PAINTia Tierrafino Contact Finen ja/tai Fixin sijasta.
Koska DRY-PAINT -kerros on ohut, jää alustan rakenne näkyviin. Mikäli haluat saada hyvän ja sileän pinnan levitä ensin pohjalle Tierrafino Base, Contact, TerraCol tai kipsilaasti.
- Sekoitus:** Tierrafino DRY-PAINT on savipohjainen jauhe, joka sekoitetaan veteen maalin muodostamiseksi. Älä sekoita enempää maalia kuin aiot käyttää 2 päivän sisällä. Sekoita vesi suhteessa: 1 kg DRY-PAINT jauhetta 1,5 litraan vettä. Lisää DRY-PAINT jauhetta hitaasti veteen ja sekoita 5 minuuttia porakoneella pienellä maalisekoittimella. Pienet kokkareet jäävät silti näkyviin. Suosittelemme, että teet sekoituksen edellisenä päivänä ja sekoitat massan uudelleen ennen käyttöä 5 minuuttia suurella nopeudella, kunnes saat tasaisen ja sileän maaliseoksen. Silloin maalissa oleva tärkkelys on varmasti liuennut tasaisesti massaan. Säilyvyyttä voi pidentää säilyttämällä maalia suljetussa purkissa jääkaapissa.
- Levitys:** DRY-PAINT levitetään siveltimellä tai telalla. Jos halutaan hyvin sileä pinta (vähemmän telan tai siveltimen jälkiä) sivele tai telaa pinta muutaman minuutin kuluttua uudelleen Anna sen jälkeen kuivua kokonaan. Levitä toinen kerros yllä kuvatulla tavalla vähintään 4 tunnin kuluttua siitä, kun ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan. Useimmissa tapauksissa kaksi kerrosta riittää hyvän peittävyuden saavuttamiseen. Huomaa, että Dry Paint on tummempi ollessaan märkä ja vaalenee kuivuessaan.
- Kuivumisaika:** Normaalioloissa (+20°C ja 60% suhteellinen ilmankosteus) DRY-PAINT kuivuu 2–6 tunnissa. Täysin kovettunut se on 2 päivässä. Käytä maalarinteippiä DRY-PAINTille vasta 24 tunnin kuluttua kovettumisesta.

Ohennusaine: Vesi

Turvallisuus: Vältä kontaktia silmiin ja limakalvoihin. Maalattaessa kattoja käytä silmäsuojalaseja. Lisätietoja Tierrafino DRY-PAINT Käyttöturvallisuus-tiedotteessa.

MUUTA: Helppo käyttää erilaisten sapluuna -tekniikoiden kanssa.

DRY-PAINT voidaan myös kiillottaa muovilastalla kiiltäväksi stucco-pinnaksi. Pinta voidaan myös viimeistellä erilaisilla vahoilla.

TYÖVÄLINEET:

Suojalasit, suojakäsineet, porakone, maalisekoitin, maalisivellin, maalitela, maalarinteippi.

LISÄTUOTTEET:

Tierrafino Contact Fine, -Fix, -Wax, TierraCol.

Katso taulukko seuraavalla sivulla pohjustuksesta.

Alusta	Tartunta	Peittokyky	Ohjeet	Contact Fine
Kipsilevy/kuiva seinä	****	****		(x)
Tuore laasti kipsilevyllä	****	****		(x)
Tuore kalkkilaasti	****	****		(x)
Betoni (sileä)	*****	****		(x)
Aquapanel Knauf	*****	****		x
Fermacell	*****	***		x
kevyt betoniharkko	*****	***		
Tiilet (poltettu savi)	***	***		
Masoniittilevyt	***	***	Hiekkapaperi	x
mdf	***	***	Hiekkapaperi	(x)
Lakattu puu, kuusi	***	**	Hiekkapaperi	x
Käsittelemätön puu	*****	***		
Vaneri	*****	***		x
Savilaasti, pintalaasti	****	****		(x)
Savilaasti, pohjalaasti	****	***		(x)
Savilevy	****	***		(x)
Savilaasti punainen, pohjalaasti	****	**		(x)
Tadelakt	***	***	Pese vedellä	x
Muovi	***	***		x
Metalli	***	***		x
Kartonki	****	***		
Lateksi maali	****	***		(a)
Tapetti	****	***		x

Tartunnan ja peittokyvyn asteikko:

*	Hyvin heikko	3-4 krs Tierrafino DRY-PAINT
**	Heikko	3 krs Tierrafino DRY-PAINT
***	Normaali	2 krs Tierrafino DRY-PAINT
****	Hyvä	1-2 krs Tierrafino DRY-PAINT
*****	Erittäin hyvä	1-2 krs Tierrafino DRY-PAINT

(X) Huonosti pohjassa kiinni olevat savipinnat ja hyvin sileät pinnat kuten kipsi/kalkki/betoni pitää käsitellä Contact Fine primerilla.

(A) Levitä Contact Fine primer lateksi maali pinnoille, jotka eivät kestä pyyhkimistä.

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Tierrafino B.V. äärimmäisen huolellisesti. Tierrafino B.V. tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.