DECOS MARMORINO

TUOTEKUVAUS:
Luonnollinen, kalkkipohjainen materiaali sisäseinien koristeelliseen viimeistelyyn. Luonnostaan homehtumaton ja hengittävä. Decos Marmorino on 100 % luonnonmukainen tuote. Toisin kuin monissa kalkkilaasteissa, tässä ainutlaatuisessa tuotteessa synteettiset lisäaineet, jotka tyypillisesti muodostavat 2,5 % materiaalin painosta, on korvattu luonnollisilla ainesosilla: sideaineina käytetään kasvitärkkelyksiä ja maitojohdannaisia, kuten kaseiinia. Marmorino toimitetaan jauheena säilöntäaineiden välttämiseksi.

KÄYTTÖKOHTEET:
Decos Marmorino sisustuslaasti soveltuu seinä- ja kattopinnoille. Suoja-aineen kanssa myös keittiön välitilaan sekä puolikosteisiin tiloihin, kuten wc:n seinäpinnoille.

POHJA JA ESIKÄSITTELYT:
Pohjan tulee olla tasoitettu sileäksi, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Huomioithan, että pohjarakenne on imukyvyltään tasalaatuinen. Jos se on useammasta materiaalista, tee 2 - 3 mm ylitasoitus hienotasoitteella ennen Marmorinon asennusta.
Ennen Marmorinon asennusta pohja käsitellään Contact Fine primerilla. Litralla Contact Fine primeria käsittelee n. 10 m^2 sileälle pohjalle. Primeria voidaan ohentaa noin 5-10 % vedellä ennen käyttöä. Anna kuivua 6-8 h.

SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN:
Tuote on sekoitettava puhtaaseen veteen, jotta saadaan helposti levitettävä pasta. Keskimääräinen sekoitussuhde on noin 8 litraa vettä 16 kilogrammaa tuotetta kohden, mikä vastaa 0,5 litraa jokaista jauhekiloa kohti.
Lisää noin 6 litraa vettä astiaan ja sekoita sen joukkoon jauhe vähitellen. Voit lisätä loput vedet joukkoon sekoittamisen aikana. Sekoita hyvin. Valitse väri, lisää väriaine astiaan ja jatka sekoittamista, kunnes sävy on tasainen. Anna tuotteen seistä vähintään **5 tuntia** ennen käyttöä.
Puhtaaseen veteen sekoitettu valmis pasta säilyy oikein varastoituna ja hyvin suljetussa purkissa vähintään kuukauden.
Suosittelemme käyttämään samaan projektiin saman valmistuserän tuotteita.
Jos joudut käyttämään eri eriä, suosittelemme sekoittamaan ne keskenään mahdollisten pienten sävyerojen välttämiseksi.
Käytä asianmukaisia työvälineitä ja henkilönsuojaimia pintojen esikäsittelyssä ja tuotteiden levityksessä.

Decos Oy
www.decos.fi
Viljelystie 15 B
01840 Klaukkala
Puh. 050 4718119
info@decos.fi

Suojaa pinnat äkillisiltä lämpötilanvaihteluilta, suoralta auringonvalolta ja vedeltä levityksen aikana sekä sitä seuraavien 72 tunnin ajan. Älä levitä tuotetta alle 8 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötilassa. Varmista levityksen aikana, ettei työskentelyalue ole liian kostea, jotta vältetään levitysaikoihin liittyvät ongelmat.
Sekoitus tulee tehdä koneellisesti. Suosittelemme tekemään mallipalan ennen asennusta, jotta voit varmistua värisävyn oikeellisuudesta.

1. KERROKSEN LEVITYS:
Laita vain vähän kerrallaan Marmorinoa teräslastaan. Levitä ensimmäinen ohut kerros teräslastalla, painaen alustaa vasten. Levitä tasaisesti risteävin vedoin. Menekki ensimmäisellä kerroksella on noin 800 g/m^2.
Huolehdi tasaisesta levityksestä, jotta alustan epätasaisuudet tasoittuvat. Tätä kerrosta ei saa tiivistää/kiillottaa, sillä se heikentää tarttuvuutta tai voi aiheuttaa pinnoitteen irtoamista lopullista kerrosta levitettäessä.
Anna pinnan kuivua kokonaan. Kuivumisen nopeuteen vaikuttavat lämpö ja ilmanvaihto. Toinen kerros asennetaan seuraavana päivänä. Kun 1.kerros on kuivunut hio pinta tarvittaessa ennen 2. kerroksen asentamista.

2.KERROKSEN LEVITYS
Levitä toinen kerros teräslastalla samalla tavalla kuin 1. kerroskin. Kun Marmorino on kuivahtanut noin 15-30 minuuttia, voit tiivistää pinnan teräslastalla. Kun lastan asento on lähes pinnan suuntaisesti, sisustuslaastin pinta tiivistyy. Älä paina lastaa liian kovaa, ettei pinta "kuoriudu" mukaan. Virheiden välttämiseksi, älä pidä lastan terää kovin pystyssä, älä ”raasta” pintaa. Mitä enemmän pintaa tiivistetään, sitä enemmän siihen syntyy värisävyn vaihtelua ja pinta muuttuu vähitellen kiiltäväksi. Jos haluat pinnan jäävän mattapintaiseksi, älä työstä lastalla liian kauan.

PINNAN VIIMEISTELY:
Marmorino pinta voidaan suojata tarvittaessa käyttökohteen mukaan valituilla suoja-aineilla. Anna Marmorinon kuivua vähintään 48 tuntia ennen kuin teet suojakäsittelyn.

HUOMIOITAVAA:
Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista. Marmorino on kalkkilaastia, jonka käsittelyssä on syytä huomioida kalkin syövyttävyys. Käytä asentamisessa asianmukaisia suojaimia välttyäksesi kalkin haitoilta.

Decos Oy
www.decos.fi
Viljelystie 15 B
01840 Klaukkala
Puh. 050 4718119
info@decos.fi

KERROSPAKSUUS:
Noin 1,1 mm – 1,5 mm kahden kerroksen jälkeen.

MENEKKI:
Sileälle pohjalle noin 1,3- 1,6 kg / m^2.

TYÖVÄLINEET:
Maalaustela, sivellin pohjaprimerille.
Stuccolasta Marmorinolle.

VOC -ARVOT:
EU-direktiivi 2004/42/EY: Tämän tuotteen EU-raja-arvo (luokka A/l – vesiohenteinen koriste-efektipinnoite): 200 g/l (vuodesta 2010 alkaen). Tuote sisältää alle 1 g/l VOC-yhdisteitä.

HÖYRYNLÄPÄISEVYYS:
SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)

SYTTYVYYS:
Eurooppalainen palokäyttäytymisluokka A1: palamaton, ei edistä paloa.

HOMEENKESTÄVYYS:
ASTM D 3274 – ”Standardimenetelmä maalipinnan mikrobi-, sieni- ja leväkasvuston aiheuttaman vaurioitumisasteen arvioimiseksi.”
Tulos: Etupaneeli 10/10/10, takapaneeli 10/10/10 = ei kasvustoa.

VARASTOINTI:
18 kuukautta suositusten mukaisesti säilytettynä, alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa 5–35 °C:n lämpötilassa kuivassa ja pimeässä paikassa.

MAAHANTUOJA:
Decos Oy
Viljelystie 15 B
01840 Klaukkala

Decos Oy on koonnut tämän käyttöohjeen huolellisesti. Decos Oy ei kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta. Vastuu lopputuloksesta on yksinomaan tuotteen levityksessä käytetyillä menetelmillä ja olosuhteilla. Nämä tiedot auttavat arvioimaan tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.